

ООО "ОГНЕЗАЩИТА"

432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 112, офис 4

ИНН 7300016822 КПП 730001001

ОГРН 1237300003104

mail: om@simkraski.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Огнезащитный состав «БОКА КИНЗОКИ-К» модификации «АТ»

Огнезащитный состав «БОКА КИНЗОКИ-К» модификации «АТ»

Состав:

Акриловые сополимеры, пигменты и наполнители, специальные добавки, ортоксилол.

В случае некачественного грунта необходимо нанесение первого слоя как адгезионного толщиной 300-400 мкм.

Руководство по применению:

Состав наносится на чистую, предварительно грунтованную поверхность;

Перед применением тщательно перемешать состав и при необходимости разбавить растворителем (не более 5% от массы краски);

Толщина сухого слоя до 3000мкм при нанесении в один слой.

Способ нанесения:

Агрегаты безвоздушного напыления высокого давления.

Условия нанесения:

температура окружающей среды от -30 °С до +35 °С

температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 3 °С

относительная влажность воздуха не более 80 %

Время высыхания:

Время сушки слоя 12 часов при температуре +20 °С и влажности воздуха не более 80 %, с толщиной 1,5мм.

Время сушки между слоями краски 1– 2 часа при температуре +20 °С и влажности воздуха не более 80 %.

Окончательное формирование огнезащитного покрытия 12-14 суток.

При изменении температурных режимов сушки и формирования покрытия, время протекания этих процессов изменяется.

Растворитель:

Ксилол, толуол, Р-4, но не более 5 % от объема состава.

Транспортирование и хранение:

в плотно закрытой заводской таре при температуре от минус 60 °С до плюс 60 °С

не допускать попадания прямых солнечных лучей и осадков на ведра

гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления

Меры предосторожности:

при нанесении использовать индивидуальные средства защиты

Краска пожаро-взрывоопасна

Утилизация:

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.

С Уважением,
Директор ООО «ОГНЕЗАЩИТА» Юсупов Ф.Р.

