

ООО "ОГНЕЗАЩИТА"

432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 112, офис 4

ИНН 7300016822 КПП 730001001

ОГРН 1237300003104

mail: om@simkraski.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Огнезащитный состав «БОКА КИНЗОКИ-КТ» модификации «ВД»

Огнезащитный состав «БОКА КИНЗОКИ-КТ» модификации «ВД».

Состав:

Акриловые сополимеры, пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.

Огнезащитный состав «БОКА КИНЗОКИ-КТ» модификации «ВД» наносится за несколько проходов с толщиной одного слоя до 3,0 мм (общая толщина слоя должна быть не менее расчётных значений и зависит от приведенной толщины металлоконструкции).

Необходимо нанесение первого слоя как адгезионного толщиной 400-500 мкм.

Руководство по применению:

Состав наносится на предварительно грунтованную сухую чистую металлическую поверхность.

Перед началом работ состав необходимо размешать в заводской таре. После размешивания состав должен быть однородным.

Для достижения необходимой (рабочей) вязкости состав разбавляется водой, но не более 5 % от объема компонента.

При разбавлении состава водой толщина наносимого за один проход слоя уменьшается.

Способ нанесения:

Агрегаты безвоздушного напыления высокого давления с плунжерным насосом инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Условия нанесения:

температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С

температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 3 °С

относительная влажность воздуха не более 80 %

Время высыхания:

Время сушки между слоями обмазки от 3-х часов (в зависимости от толщины слоя) при температуре +20 °С и влажности воздуха не более 60 %.

Время окончательного формирования комплексного огнезащитного покрытия – не менее 72 часов.

Растворитель:

Вода, но не более 5 % от объема состава.

Транспортирование и хранение:

в плотно закрытой заводской таре при температуре от 0 °С до плюс 30 °С

гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления

дата изготовления указана на этикетке

Меры предосторожности:

при нанесении использовать индивидуальные средства защиты

при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды

хранить в недоступном для детей месте

Утилизация:

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.

Более подробная информация по нанесению указана в ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ № 010/25 от 15.09.2025 г.

С Уважением,
Директор ООО «ОГНЕЗАЩИТА» Юсупов Ф.Р.

