



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краска огнезащитная для металлоконструкций БОКА КИНЗОКИ-М «ОР»



ТУ 2310-001-12551923-2017

Область применения:

Краска огнезащитная вспучивающегося типа предназначена для нанесения на металлические конструкции с целью повышения их огнестойкости до 120 минут и предотвращения распространения пламени при развитии пожара и применяется для защиты металлических ограждающих, несущих и кровельных конструкций и перекрытий.

Состав:

Акриловые сополимеры в органическом растворителе, антипирены, пигменты, наполнители, специальные добавки

Свойства:

обеспечивает повышение огнестойкости металлоконструкций от 15 до 120 минут
относительно атмосферостойкая (при эксплуатации огнезащитного покрытия в атмосферных условиях или в условиях агрессивных сред, необходимо применение дополнительных защитно-декоративных лакокрасочных материалов)

после высыхания не выделяет вредных для человека веществ в воздушную среду

обладает высокой адгезией

проста в применении и нанесении

диапазон эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С

базовый цвет белый

Способ нанесения:

кистью, валиком, краскораспылителем

инструмент очищается растворителем (толуол, ксилол, ацетон, Р-4, Р-5 или аналогичные составы) сразу по

окончании работы

Руководство по применению:

Краска наносится на предварительно грунтованную сухую чистую поверхность. Перед нанесением тщательно перемешать краску и при необходимости разбавить растворителем.

Краска наносится в несколько слоев, в зависимости от требуемой толщины огнезащитного покрытия.

Толщина первого (адгезионного) слоя краски должна быть не более 0,25-0,30 мм (250-300 мкм).

Толщина каждого последующего слоя может составлять до 1,20 мм (1200 мкм по сырому слою).

Условия нанесения:

температура окружающей среды от - 25 °С до +25 °С

температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 3 °С

относительная влажность воздуха не более 80 %

Время высыхания:

1 час при толщине слоя 0,4-0,5 мм при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 80 % на отлип.

Расход:

В зависимости от требуемой степени огнестойкости металлоконструкций (объекта) и приведенной толщины металлоконструкции.

Расход при толщине слоя 1 мм – 1,45 кг/м².

Растворитель:

Ксилол, толуол, Р-4, но не более 5 % от объема краски.

Транспортирование и хранение:

в плотно закрытой заводской таре

при температуре до - 25 °С

гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления

дата изготовления указана на этикетке

Меры предосторожности:

при нанесении использовать индивидуальные средства защиты

при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды

хранить в недоступном для детей месте